



BORI lak lazura UV extra

OBLAST POUŽITÍ

Pro bezbarvou ochranu a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: okna, dveře, rolety, žaluzie, zábradlí, dřevěné obložení a vyložení, sruby, zahradní besídky, zahradní nábytek...

VLASTNOSTI

- dlouhodobá bezbarvá ochrana světlého dřeva, dřevo zachovává přírodní vzhled
- ochrana dřeva před vlivy slunce
- obsahuje speciální UV přísadu chránící dřevo před šednutím
- bohatý nátěrový film s hedvábným leskem
- obsahuje vosk zvyšující vodoodpudivost nátěru
- rozměrová stabilita dřeva
- pružnost - ochranný film nepraská a neodlupuje se

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydomé pojivo, rozpouštědlo, speciální UV přísady, vosky
BAREVNÉ ODSTÍNY	bezbarvý
LESK	hedvábný lesk
HUSTOTA	0,91 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(e), 400 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400 g/l
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec, váleček				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 3 hod, suchý na omak 6 hod, další vrstva po 24 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 12 – 14 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	vně	1x BORI impregnace /	3x BORI lak lazura UV extra
	uvnitř	/ /	1 - 2x BORI lak lazura UV extra
	vně – vlhké prostory	1x BORI impregnace /	1 - 2x BORI lak lazura UV extra
STARÉ NÁTĚRY	vně	čistění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů / /	2x BORI lak lazura UV extra
	uvnitř	/ /	1 - 2x BORI lak lazura UV extra

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Lepší vzhled povrchu docílíme tím, že jej mezi jednotlivými nánosy jemně obrousíme a zbavíme prachu.
- Nedoporučujeme nános **BORI lak lazury UV extra** na tmavé podklady, protože se tím docílí mléčný vzhled povrchu.

Tento prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.

I - 2011



Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si