



## IDEAL lak na parkety (lesklý/ polomatný)

### OBLAST POUŽITÍ

Na lakování parket a dalších dřevěných podlah v méně zatížených prostorech a pro lakování různých dřevěných předmětů

### VLASTNOSTI

- jednosložkový
- snadná práce
- snadná údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	uretanizovaný alkyd
LESK	lesk, polomat
SUŠINA	45%
HUSTOTA	0,9 g / ml
INTERVAL MEZI NÁTĚRY	24 hod.
ŘEDĚNÍ	TESSAROL ředidlo
BALENÍ	0.75l, 2.5l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (suché prostředí, teplota od +5° do +35°C) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Ředění	Viskozita (DIN 4mm)	Tryska	Tlak
Štětec, váleček	dle potřeby	75s		
Stříkání	5-10%	30s	1,2-1,5mm	3-4 bary
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota laku, vzduchu a objektu +18-22°C, relativní vlhkost vzduchu 40 - 70 %			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vla. 65%)	Suchý na prach cca 1 hod., suchý pro aplikaci další vrstvy po 24 hod., vhodný pro normální používání po 1 týdnu. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
RYCHLOST	Teoreticky: v jedné vrstvě 10-12m <sup>2</sup> s 1 l Skutečná spotřeba závisí od úpravy, druhu dřeva a způsobu nanášení.			
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	TESSAROL ředidlo resp. ředidlo na bázi lakového benzínu.			

### PŘÍPRAVA PODKLADU

#### Dřevěný podklad

Vlhkost parket musí být mezi 8-10%. Parkety musí být strojově obroušené a pečlivě zbaveny prachu a jiných nečistot. Nerovnosti a rýhy je nutno vyrovnat směsí laku s prachem, které vznikl při strojovém broušení. Směs nanášíme stěrkou. Mezi vrstvami lak ručně brousíme brusným papírem granulace 150-180.

#### Obnova starých parket

Starý lak úplně odstraníme. Mezi vrstvami brousíme ručně brusným papírem granulace 150-180.

### PŘÍPRAVA LAKU

Lak je nutno dobře promíchat.

### NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA	VRCHNÍ NÁTĚR
parkety, plovoucí podlaha, neopracované dřevo	suché parkety strojově obrousit a odstranit všechny nečistoty	3x <b>IDEAL lak na parkety (lesklý/ polomatný)</b>
staré parkety	starý lak úplně odstranit	3x <b>IDEAL lak na parkety (lesklý/ polomatný)</b>

Tenot prospekt doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání.

I - 2012



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si  
www.helios.si



#### POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Přírodní dřevo vlivem světla změní barvu nazávisle na laku.
- U exotických a neznámých druhů dřeva je kvůli vlivu laku na odstín parket nutno učinit pokus na menší ploše.
- Pro dekorativní zbarvení lze dřevo nejprve natřít **BORI tenkovrstvou lazurou** ve zvoleném odstínu.
- Lak čistíme vlhkým hadrem a jemnými čistícími prostředky na čištění parket po dvou týdnech, po stejné době nastěhujeme i nábytek. Koberce umístíme až po 3-4 týdnech.
- Životnost laku prodloužíme příležitostným nátěrem vodní emulze vosku nebo podobného prostředku pro údržbu parket.
- Všechny volně stojící nábytek, židle a stoly opatříte zespodu filcem, gumou nebo jiným ochranným materiálem.