

Bochemit®

CHRÁNÍM DŘEVO

PLUS I

.....
PŘÍPRAVEK URČENÝ K SANACI
NAPADENÉHO DŘEVA



LIKVIDACE
PREVENCE

www.Bochemie.cz

BOCHEMIT®

PLUS I

Koncentrovaný kapalný insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu: červotoč, tesařík, dřevokaz, piložítka, mravenci, a to ve všech jeho vývojových stádiích (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec) v napadeném dřevě. Bochemit Plus I zároveň poskytuje následnou preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

ÚČINNÉ SLOŽKY:

- › cypermethrin (1 %)
- › permethrin (0,1 %)

OBLAST POUŽITÍ:

Ve všech případech, kde je nutná sanace v kombinaci s preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu. Vhodný pro likvidaci hmyzu v historicky vzácných dřevěných konstrukcích, starožitných předmětech a pod. Pro povrchovou impregnaci řeziva, krovů, podlah, trámů a dalšího dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech.

APLIKACE:

Přípravek se ředí vodou nebo lihem. Aplikuje se nátěrem, postřikem, máčením, v místech rozsáhlého napadení dřevokazným hmyzem se přípravek aplikuje injektáží (tlakovou nebo beztlakovou).

VZHLED:

Po aplikaci přípravku dřevo nezapáchá a zachovává si svůj přirozený vzhled. Přípravek je transparentní a nezpůsobuje žloutnutí dřeva.

ÚČINNOST:

Sanace dřeva napadeného dřevokazným hmyzem a jeho následná preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu.



DOPORUČENÉ KONCENTRACE PRACOVNÍCH ROZTOKŮ A MINIMÁLNÍ PŘÍJMY BOCHEMITU PLUS I

POUŽITÍ (tř. použití dle ČSN 335)	Ředění koncentráту BOCHEMIT : VODA	Minimální příjem koncentráту	METODA APLIKACE
Likvidace hmyzu interiér i exteriér	1:9	30 g/m ²	Nátěr, postřik (2x) Injektáž
Prevence – interiér (1, 2)	1:19	5 g/m ²	Nátěr, postřik (1x) Máčení 5 min.

› Následující aplikaci provádět až po zaschnutí předcházejícího (za 4–24 hod.).

TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 49 0600-1:

› I_p, 1, 2, S

BALENÍ:

› 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg



DOBA POUŽITELNOSTI:

› 24 měsíců

ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY:

› minimálně 10 let, poté kontrola stavu
ochrany ve dvouletých intervalech



BOCHEMIT®

PLUS I

TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:

1. OŠETŘENÍ DŘEVA NAPADENÉHO DŘEVOKAZNÝM HMYZEM

Nejprve se odstraní silně napadené části dřeva. Povrch dřeva se očistí a odmastí, aby přípravek mohl dokonale penetrovat do dřeva. Bochemit Plus I se naředí vodou (nebo lihem) na 10 % roztok. Aplikuje se nátěrem, postřikem nebo injektáží. Minimální příjem koncentrátu je 30 g/m² dřeva. Následující nátěr nebo postřik se provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4–24 hod.).

2. PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA NÁTĚREM A POSTŘIKEM

Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. K dosažení požadovaného příjmu je dostatečná jedna aplikace.

**POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM.
PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.**