

Flügger 96 classic

Tixotropní lazurovací lak




UV
absorber

Additiv
100

Životnost až • Životnost až • Životnost až •
8
let
Flügger
barvy



Flügger barvy
flugger.cz



Flügger 96 classic

Tixotropní lazurovací lak

Popis

Klasický tixotropní lazurovací lak na dřevo v exteriéru založený na speciálním klimaticky odolném alkydovém oleji. Proniká hluboko do struktury dřeva a zároveň vytváří pololesklý ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. Zvýrazňuje přirozenou texturu dřeva. Díky bohaté a lehce gelovité konzistenci a tixotropním vlastnostem se snadno nanáší bez skapávání. Barevné odstíny obsahují efektivní UV-filtr. Brání vzniku plísní a řas na povrchu dřeva. Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním nátěrem ošetřeného nového dřeva nebo jako udržovací nátěr na lazurovací laky ošetřeném dřevě. V interiéru pouze na okna a vhodové dveře.

Odstíny

Vyrábí se v 7 základních a 24 tónovaných odstínech. Zobrazené vzorky odstínů se mohou ve finále mírně lišit z důvodu aplikace na různý podklad a různého počtu nanesených vrstev nátěru. Před aplikací doporučujeme provést zkušební nátěr.

Aplikace

Vhodný na hrubé nebo opracované dřevěné povrchy - jak neošetřené, tak i ošetřené - kde se vyžaduje poloprůhledného vzhledu. Také vhodný na tlakově nebo vakuově impregnované dřevo. Ošetřovaný podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem podklad umyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy odstraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Odstraňte sprašné nebo uvolněné zbytky předchozího nátěru, stejně jako ztrouchnivělé části dřeva. Savé podklady, např. neošetřené a opotřeбенé dřevo, nebo dřevo vystavené vlhkosti ošetřete impregnačním olejem Flügger 90 Classic. Nevhodný na podklady dříve ošetřené krycím nátěrem. Nanáší se stětcem. Nejlepší životnosti nátěru dosáhnete aplikací minimálně dvou vrstev.

Upozornění: Nátěry lazurovacím lakem vyžadují častější údržbu než plně krycí nátěry. Nepoužívejte bezbarvé nátěry jako finální vrstvu. Před použitím a v průběhu aplikace promíchejte. Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max.: okna a dveře 12 % ± 3, ploty, obložení a podhledy 18 %.

Technická data

Typ:	rozpouštědlový tixotropní lak na bázi alkydových olejů
Hustota:	0,90 kg/l
Lesk:	60, pololesklý
Obsah sušiny:	56 % váhy, 50 % objemu
Vydatnost:	neopracované dřevo: 4-5 m ² /l opracované dřevo: 8-10m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +10 °C
Doba schnutí při 20°C, 60 % vlh.:	na dotek 6 hod. další nátěr 24 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředí se
Čištění náradí:	minerální terpentýn
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu



010-Bezbarvá



011-Pinie



U-411 Natur



U-415 Týk



U-418 Burma týk



U-419 Ořech



U-431 Borovice

Tónované odstíny



U-600



U-601



U-602



U-603



U-604



U-605



U-606



U-607



U-608



U-609



U-610



U-611



U-612



U-613



U-614



U-615



U-616



U-617




U-618



U-619



U-423



U-449



U-450



U-497

Váš prodejce:



Flügger distribuce:

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic

Tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu

www.flugger.cz

Flügger barvy
flugger.cz

