

# Flügger Impredur


Nano Olej na dřevo



Životnost až • Životnost až • Životnost až •  
**5**  
let  
Flügger  
barvy



Flügger barvy  
flugger.cz



# Flügger Impredur

## Nano Olej na dřevo

### Popis

Speciální olej na dřevo na vodní bázi založený na moderní nano technologii. Poskytuje podkladu extrémně vodoodpudivý efekt, čímž je dřevo chráněno před vlhkostí a není nutné jej ošetřovat základním impregnačním olejem. Obsahuje velké množství UV-filtru, který účinně chrání před agresivními slunečními paprsky a zachovává barvu dřeva po velmi dlouhou dobu. Má výjimečně dobrou penetrační schopnost, brání vzniku prasklin, plísní a řas.

### Odstíny

Vyrábí se v 7 základních a 24 tónovaných odstínech. Zobrazené vzorky odstínů se mohou ve finále mírně lišit z důvodu aplikace na různý podklad a různého počtu nanesených vrstev nátěru. Před aplikací doporučujeme provést zkušební nátěr.

### Aplikace

Používá se k olejování dřevěných fasád a zahradního nábytku z týku, cedru a dalších tmavých druhů dřev. Také vhodný na jehličnaté dřevo. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý a nesmí být již ošetřen lakem nebo barvou. Dřevo zasažené plísní nebo řasami omyjte přípravkem Facade Anti-green. Čištění jehličnatého dřeva se provádí přípravkem Flügger čistič dřeva A. Čištění exotického dřeva přípravkem Flügger čistič dřeva B. Před použitím promíchejte. Nanáší se štětcem. Dbejte, aby olej důkladně pronikl do dřeva. Opakujte aplikaci dokud není dřevo plně nasycené olejem, aniž by se vytvořil na povrchu olejový film. Po 20 minutách přebytečný olej setřete suchým štětcem nebo hadrem.

**Upozornění:** Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte. Nevhodný na terasy - hrozí, že povrch bude velmi kluzký. Na dřevěné terasy použijte Flügger olej Aqua nebo Flügger olej Classic. Bezbarvá varianta není vhodná jako finální vrchní nátěr.

### Technická data

Hustota:	0,98 kg/l
Obsah sušiny:	24 % váhy, 23 % objemu
Vydatnost:	hrubé dřevo: 10-20 m <sup>2</sup> /l hoblované dřevo: 15-25 m <sup>2</sup> /l měkké dřeviny: 10-12 m <sup>2</sup> /l
Teplota při nanášení:	min. +10 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20°C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr ihned po penetraci oleje do dřeva, nejpozději do 8 hod. po 1. nátěru plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	neředí se
Čištění náradí:	voda a mýdlo
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem



010-Bezbarvá



011-Pinie




U411-Natur



U415-Týk



U418-Burma týk



U419-Ořech



U431-Borovice

# Tónované odstíny



U-600



U-601



U-602



U-603



U-604



U-605



U-606



U-607



U-608



U-609



U-610



U-611



U-612



U-613



U-614



U-615



U-616



U-617



U-618



U-619



U-423



U-449



U-450



U-497

Váš prodejce:



**Flügger distribuce:**

**JanoCo s.r.o.**, Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic

Tel.: +420 554 611 789, e-mail: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu)

[www.flugger.cz](http://www.flugger.cz)

**Flügger barvy**  
flugger.cz

