

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
6125 Bezbarvý	1,00	139 00 054	1	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

- Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure není hotový přímo k použití. Krátce před použitím přidejte tužidlo. Je třeba dbát na co možná úplné vyprázdnění nádoby tužidla a důkladné promíchání obou komponentů. Neředit. Pozor: 4 – 6 hodin po přidání tužidla již nelze směs používat (doba zpracovatelnosti).
- Stěrkou s dvojitou chlopní naneste Tvrdý voskový olej 2K Pure rovnoměrně a tence na neošetřený povrch dřeva.
- Počkejte cca 30 – 60 minut, až Tvrdý voskový olej 2K Pure pronikne do dřeva.
- Jednokotoučovým strojem se zeleným padem vmasírujte olej do povrchu dřeva.
- V přímé návaznosti naneste stěrkou druhý nátěr (mokrý do mokrého), nechte proniknout a vmasírujte.
- Nakonec egalizujte plochu jednokotoučovým strojem s bílým padem. Když jednokotoučový stroj zanechává šmouhy z důvodu příliš velkého množství materiálu, pad obraťte nebo vyměňte.
- Cca 4 hodiny nechte schnout. Konečné tvrdosti je dosaženo po cca 24 hodinách.

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej 2K Pure je ideální na ochranu veškerých dřevěných podlah, jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy.

Zvláště vhodný pro dřeviny bohaté na obsažené látky.

### VÝHODY

- > Obzvláště rychle schnoucí
- > Speciálně pro exotické tvrdé dřevo (teak, jatoba, dub kouřový atd.)
- > Mimořádně odolný i pro trvalé zatížení
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný
- > Rezistentní kávě, vínu a oleje
- > Lokálně opravitelný

### NÁŘADÍ



## ČISTÝ VOSK



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
1101 Bezbarvý	0,75	102 00 001	4	
	2,50	102 00 002	2	
	25,00	102 00 003	1	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

- První nátěr rozetřete na broušené dřevo rovnoměrně ve velmi slabé vrstvě ve směru jeho vládrování.
- Nechte schnout asi 30 minut. Po té setřete všechny přebytky a matná místa ještě jednou ošetřete nátěrem.
- Schnutí cca 12 hodin; při normálním klimu cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
- Druhý nátěr opět nanést ve velmi slabé vrstvě a velmi důkladně vetřít do dřeva.
- ca. 30 min. nechat zavadnout a potom všechny viditelné přebytky setřít hadrem.
- Schnutí ca. 12 hodin; viz. bod 3.


### OBLASTI POUŽITÍ:

Osmo Čistý vosk je určen k ošetření dřevěných povrchů ve vnitřních prostorách jako je: stropní a stěnové obložení ze dřeva, dřevěné podlahy, rovněž nábytek a dětské hračky. Díky svým vodooodpudivým vlastnostem je také vhodný pro dřevo ve vlhkých prostorech (kuchyně, koupelny, bazény). Osmo Čistý vosk je obzvláště vhodný na povrchovou úpravu tvrdých olejnatých exotických dřevin jako např. meranti, wenge, merbau...

### VÝHODY

- > vhodný pro dřevo bohaté na obsažené látky jako např. merbau, wenge, jatoba..
- > proniká obzvláště hluboko do dřeva
- > chrání proti opotřebení, nečistotám a vlhkosti
- > lokálně opravitelný
- > přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný

### NÁŘADÍ



Upozornění: Vydátnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydátnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.



# BARVY A OCHRANA UVNITŘ

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ BAREVNÝ



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed-notka balení	Ceny
3040 Transparentně bílá	0,75	103 00 021	4	
	2,50	103 00 022	2	
3067 Světle šedá	0,75	103 00 406	4	
	2,50	103 00 408	2	
3071 Medová	0,75	101 00 294	4	
	2,50	101 00 300	2	
3072 Jantarová	0,75	101 00 302	4	
	2,50	101 00 303	2	
3073 Hnědá zem	0,75	101 00 305	4	
	2,50	101 00 306	2	
3074 Grafit	0,75	101 00 311	4	
	2,50	101 00 312	2	
3075 Černá	0,75	101 00 317	4	
	2,50	101 00 318	2	

Na vyžádání také k dostání v 25 l kanystrech.

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

(1 nátěr: Tvrký voskový olej Barevný, 2 nátěr: Tvrký voskový olej bezbarvý)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 30 ml/m<sup>2</sup>.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách a/nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m<sup>2</sup> bezbarvým Tvrkým voskovým olejem.
6. Schnutí cca 8–10 hodin. Podmínky viz. bod. 3.

Na bílé barvený nábytek doporučujeme použít jako konečný nátěr Osmo Tvrký voskový olej barevný bílý 3040 nebo Efekt Natural 3041. Pro podlahy pouze Efekt Natural 3041.


### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrký voskový olej barevný je vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřevěných podlah jako jsou podlahy z masivního dřeva, selských prken, palubek, OSB desek, a korkových podlah stejně jako nábytku. Doporučuje se pro světlá, tuzemská dřeva.

### VÝHODY

- > Chrání a zabarvuje
- > Harmonický vzhled nátěru
- > Fládování dřeva zůstane rozeznatelné
- > Rezistentní kávě, vínu a cole
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro děti zcela zdravotně nezávadný

### NÁŘADÍ



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed-notka balení	Ceny
3091 Stříbrná	0,75	103 00 071	4	
	2,50	103 00 072	2	
3092 Zlatá	0,75	103 00 077	4	
	2,50	103 00 078	2	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1. Tvrký voskový olej Efekt Stříbrný / Zlatý, 2. bezbarvý Tvrký voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 30 ml/m<sup>2</sup>  
U světlých dřevin: aby byl u světlých dřevin požadovaný efekt viditelný, je třeba dřevo nejdříve opatřit tmavým odstínem např. Dekoračním voskem černým, abychom získali tmavý základ a ten je zapotřebí nechat 24 hodin uschnout.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí 24 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/ m<sup>2</sup> s Tvrkým voskovým olejem bezbarvým Original.
6. Schnutí 8–10 hodin; podmínky viz. bod. 3.

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrký voskový olej Efekt Stříbrný/Zlatý je optimální pro dekorativní zušlechťení tmavých dřevěných podlah (dub kouřový, ořech atd.) nebo dřevěných podlah opatřených tmavým základním nátěrem, jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy a také pro tmavé plochy nábytku.

### VÝHODY

- > pro tmavé dřeviny nebo dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým základem
- > hodí se k modernímu stylu bydlení
- > s pravými metalickými pigmenty
- > odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadný
- > rezistentní kávě, pivu a cole

### NÁŘADÍ



## OLEJOVÉ MOŘIDLO



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
3501 Bílá	1,00	151 00 807	4	
	2,50	151 00 809	2	
3512 Stříbrně šedá	1,00	151 00 812	4	
	2,50	151 00 814	2	
3514 Grafit	1,00	151 00 817	4	
	2,50	151 00 819	2	
3516 Jatoba	1,00	151 00 822	4	
	2,50	151 00 824	2	
3518 Světle šedá	1,00	151 00 842	4	
	2,50	151 00 844	2	
3519 Natural	1,00	151 00 847	4	
	2,50	151 00 849	2	
3541 Havana	1,00	151 00 837	4	
	2,50	151 00 839	2	
3543 Cognac	1,00	151 00 827	4	
	2,50	151 00 829	2	
3564 Tabák	1,00	151 00 832	4	
	2,50	151 00 834	2	
3590 Černá	1,00	151 00 802	4	
	2,50	151 00 804	2	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1 až 2 nátěr Olejové mořidlo, 2 až 3 nátěr Tvrdý voskový olej bezbarvý)

Transparentní barevné odstíny:

- Osmo podlahovým štětcem k natírání podlah, Osmo válečkem z mikrovláken nebo Osmo stěrkou naneste ve velmi tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na čisté a suché dřevo.
- Případné stopy po štětcí lze zahladit během 30 minut po nánosu.
- Bílým padem rovnoměrně vmasírujete.
- Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Intenzivní barevné odstíny:

- Provedte první nátěr, Podmínky viz. bod 1 - 4.
- Druhý nátěr, rovněž naneste velmi tence, Podmínky viz. bod 1.
- Bílým padem rovnoměrně vmasírujete.
- Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 4.
- Po kroku č. 4 nebo č. 8 proveďte konečný nátěr bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem a nechte ho uschnout.

Upozornění: Na menší plochy lze Olejové mořidlo nanést také hadříkem bez zmolků nebo lépe s Osmo nanášecím rounem na olejové barvy.

### OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Olejové mořidlo je ideální jako barevný základní nátěr pro doporučené dřeviny na dřevěné podlahy jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také na plochy nábytku.

### VÝHODY

- > Atraktivní barevné odstíny, transparentní nebo intenzivní dle způsobu aplikace
- > Ke stěrkování, válečkování a natírání
- > Snadné zpracování
- > Na bázi přírodních olejů

### NÁŘADÍ



## TUŽIDLO PRO OLEJOVÉ MOŘIDLO



Odstín Číslo	Balení litr	Článek Číslo	jed- notka balení	Ceny
6631 Bezbarvý	0,06	151 00 528	6	

### MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 - 3 nátěry

- Otevřete lahvičku tužidla a její obsah přidejte do balení Olejového mořidla Úplně ji vyprázdněte. Důkladně promíchejte.
- Zpracování se provede tak jak je popsáno u Osmo Olejového mořidla.
- Schnutí cca 4-5 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání. (První a možný druhý nátěr)
- Konečný nátěr proveďte bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Upozornění: Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na cca 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpracovat během 45 minut. Když víte, že nepoužijete celé balení Olejového mořidla, přidejte k němu 6 % tužidla - do extra nádoby!

### OBLAST POUŽITÍ

Osmo Tužidlo pro Olejové mořidlo slouží jako přísada k Osmo Olejovému mořidlu pro rychlejší schnutí.

### VÝHODY

- > Zkrácená doba schnutí
- > Pro silně frekventované podlahy
- > Ideální pro oblast objektů

### NÁŘADÍ



Upozornění: Vydátnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydátnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.