



BORI akrylátový tmel na dřevo

OBLAST POUŽITÍ

V ochranném systému na dřevo k odstranění vad a poškození dřeva jako např. trhlin, prohlubní, rýh ve vnitřním i venkovním prostředí.

VLASTNOSTI

- velmi rychlé zasychání
- snadná aplikace
- dobré broušení

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylátová disperze, pigment, plniva
BAREVNÉ ODSŤÍNY	bílý, 3 standardní odstíny
TÓNOVÁNÍ	
LESK	matný
HUSTOTA	1,7 g / ml
ŘEDĚNÍ	již připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(g), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 20 g/l
BALENÍ	0,75 kg
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOOUT.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	stěrka
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	broušení a další vrstva po 2 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.
VYDATNOST	v závislosti na velikosti poškození
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou, zaschlý tmel NITRO ředidlem

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	TMELENÍ	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	/	BORI akrylátový tmel na dřevo	1x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo	nátěry na dřevo řady TESSAROL akryl
				BORI akrylátový tmel na dřevo - odstíny	/	BORI lazura
	vně		1x BORI impregnace	BORI akrylátový tmel na dřevo	2x TESSAROL akrylátová základní barva na dřevo	nátěry na dřevo řady TESSAROL akryl
				BORI akrylátový tmel na dřevo - odstíny	/	BORI lazura