

Flügger

Opaque Plně krycí lazurovací lak
Window Barva na okna



UV
absorber

Additiv
100

Životnost až • Životnost až • Životnost až •
15
let
Flügger
barvy



Flügger



Made in Scandinavia

Flügger Wood Tex® Opaque



Plně krycí lazurovací lak

Popis

Vodou ředitelný plně krycí tixotropní alkydový lazurovací lak na dřevo. Proniká hluboko do struktury dřeva a vytváří krycí polomatný ochranný film na povrchu, který chrání dřevo před povětrnostními podmínkami. Uchovává viditelnou strukturu dřeva. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Chrání před napadením plísní. Vhodný k ošetření základním impregnačním nátěrem ošetřeného nového povětrnostním podmínkám silně exponovaného dřeva nebo jako udržovací nátěr na již lazurovacími laky ošetřeném dřevě. V interiéru pouze na okna a vchodové dveře.

Odstíny

Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL.

Aplikace

Používá se na dřevo v exteriéru. V interiéru se používá pouze na okna a vchodové dveře. Na nové a dříve ošetřené dřevo, např. borovice a jedli, včetně tlakově a vakuově impregnovaného dřeva. Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem podklad omyjte přípravkem Fluren 37. Plísně a řasy odstraňte přípravkem Flügger Facade Anti-green. Odstraňte sprašné nebo uvolněné zbytky barvy/mořidla/laku. Lesklé povrchy vybruste do matu. Neošetřené nebo hrubé dřevo vystavené vlhkosti ošetřete penetračním nátěrem Flügger 90 Aqua. Před použitím promíchat. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Na neošetřené dřevo naneste 2 vrstvy.

Upozornění: Na horizontální konstrukce, kde se může hromadit voda, a na povrchy vystavené vysoké vlhkosti, např. příčné řezy, použijte poloprůhledné nátěry. Tím minimalizujete riziko odlupování barvy. Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max.: okna a dveře 12 %, ploty a obložení 18 %. PVC těsnicí pásky mohou způsobovat lepivost díky změkčovačům. U podkladů ošetřených při výrobě otestujte přilnavost laku na malé testovací ploše.

Zde vyobrazené vybrané odstíny jsou na smrkové dýze.



RAL 9003



RAL 1018



RAL 1033



RAL 3001



RAL 4006



RAL 5002



RAL 6029



RAL 7001



RAL 8017



RAL 8022

Flügger Wood Tex[®] Window



Barva na okna

Popis

Vodou ředitelný alkyd-akrylátový email, speciálně vyvinutý pro nátěry dřevěných oken a vchodových dveří. Snadno se nanáší, má velmi dobrou rozlévatelnost a poskytuje velmi robustní, povětrnostním podmínkám odolný povrch. Chrání povrch dřeva před napadením plísní. Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL. Vhodný do exteriéru k ošetření základním impregnačním nátěrem ošetřeného nového povětrnostním podmínkám silně exponovaného dřeva nebo jako udržovací nátěr již ošetřeného dřeva a také na železo ošetřené ochranným antikoročním nátěrem. Tvrdý povrch nátěru je ideální pro použití barvy na okna, rámy a vchodové dveře.

Odstíny

Umožňuje tónování do všech barevných odstínů Flügger 900, NCS, RAL.

Aplikace

Vhodný jako vrchní nátěr k ošetření dřevěných výrobků v exteriéru, zejména na okna a dveře. V interiéru pouze na vnitřní rámy oken a vchodové dveře. Vhodný na nové a nebo již ošetřené povrchy z borovice nebo jedle, ale i na železo a ocel ošetřené antikoročním nátěrem (např. okapy, dveře apod.). Vytvrzená barva vytváří velmi tvrdý povrch, ideální pro rámy a křídla oken. Ošetřovaný podklad musí být čistý, proschlý, soudržný a vhodný k nátěru. Před nátěrem je vhodné povrch očistit přípravkem Fluren 37. Plochy poškozené plísní umyjte nejdříve přípravkem Flügger Facade Anti-green. Zvětralé povrchy a uvolněné nátěry důkladně očistěte. Nové nebo neošetřené dřevo vystavené vlhkosti nejprve ošetřete základním nátěrem Flügger 90 Aqua. Aplikujte štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách. Po 8 hodinách schnutí mohou být okenice umístěny do ráků oken a lehce přivřeny. Doporučená tloušťka vrstvy je min. 60 µm, kterých je dosaženo ve 2 nátěrech.


Upozornění:

Na horizontální konstrukce, kde se může hromadit voda, a na povrchy vystavené vysoké vlhkosti, např. příčné řezy, použijte poloprůhledné nátěry. Tím minimalizujete riziko odlupování barvy.

PVC těsnicí pásky mohou způsobovat lepivost díky změkčovačům.

Vlhkost dřeva před nátěrem barvou musí být max.: okna a dveře 12% +/- 3%, ploty a obložení 18%.

Zde vyobrazené vybrané odstíny jsou na smrkové dýze.



RAL 9003



RAL 8017

Technická data

Flügger	Wood Tex® Opaque	Wood Tex® Window
Hustota	1,30 kg/l	1,24kg/l
Obsah sušiny	52% váhy 36% objemu	50% váhy 38% objemu
Lesk	20, polomatný	40, pololesklý
Vydatnost	6-8 m ² /l neopracované dřevo 10-12 m ² /l opracované dřevo	8 m ² /l hrubé dřevo
Teplota při nanášení	min. +5 °C max. 80 % vlh.	min. +5 °C max. 80 % vlh.
Doba schnutí * při 20 °C, 60 % vlh	1 h	1 h
Další nátěr	po 12 h	po 4 h
Počet nátěrů	2	1-2
Ředění	nesmí se ředit	voda
Čištění nářadí	voda a mýdlo	voda



Flügger & Fiona distribuce:

JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov, Czech Republic

Tel.: +420 554 611 789, e-mail: info@janoco.eu

www.flugger.cz