

# Junckers PROFESSIONAL HARDWAX OIL

## Tvrký voskový olej

**Junckers Professional Hardwax Oil** je vhodný pouze na dosud neošetřené dřevo nebo na přebroušené povrchy. Chrání podlahu a poskytuje jí světlý teplý odstín. Používá se jak pro napouštění povrchu, tak pro finální povrchovou úpravu dřevěných povrchů. Velmi savé a porézní dřeviny vyžadují aplikaci více vrstev k docílení požadovaného vzhledu.

## Technické údaje

Typ: tvrdý vosk ve směsi na vzduchu schnoucích olejů a rozpouštědel  
Balení: 2,5 l a 5 l  
Barva: ořechově světle hnědá kapalina, po zaschnutí bezbarvý  
Stupeň lesku: mat až polomat  
Vydatnost: 20-30 m<sup>2</sup>/l  
Způsob nanášení: nerezová stěrka, váleček, štětec. V závislosti na požadovaném stupni lesku leštění bílým nebo červeným padem.  
Teplota povrchu: minimálně +10 °C  
Poměr ředění: dodává se k přímému upotřebení. Přípravek neředít.  
Doba schnutí: na dotek cca 4 hod. při + 20 °C, další nátěr po cca 6 hod. při + 20 °C, leštění po cca 16 hod. při + 20 °C, plné vytvrzení po 6 dnech při + 20 °C  
Čištění: Junckers Thinner 007  
Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C.

## Doporučené množství nátěru

### Povrchy vystavené vysoké zátěži

2 vrstvy Junckers Professional Hardwax Oil při vydatnosti 20 m<sup>2</sup>/l

+ 1 lešticí vrstva Junckers Professional Hardwax Oil při vydatnosti 50 m<sup>2</sup>/l

### Povrchy vystavené nízké zátěži

1 vrstva Junckers Professional Hardwax Oil při vydatnosti 20 m<sup>2</sup>/l

+ 1 lešticí vrstva Junckers Professional Hardwax Oil při vydatnosti 50 m<sup>2</sup>/l

## Pokyny pro použití

### Neošetřené / broušené podlahy

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu, vosků, mastnoty, polišů apod. Strojové broušení podlahy je vyžadováno v případě renovace již ošetřených povrchů k docílení řádného odstranění nečistot a nerovnosti. Poslední broušení musí být provedeno brusivem o zrnitosti min. 120 (např. mřížkou), teprve poté je možné aplikovat Junckers Professional Hardwax Oil. Přebroušenou podlahu dokonale očistěte od prachu (např. vysáním). Naneste Junckers Professional Hardwax Oil použitím vhodného nářadí. Ponechte vsáknout do dřeva a poté lešticím strojem nebo bavlněným hadrem nebo padem odstraňte nevstřebaný materiál z povrchu. Po zaschnutí tento proces opakujte ještě jednou (v případě povrchů vystavených vysoké zátěži). Ke zvýšení lesku ošetřené podlahy použijte bílý pad minimálně do 16 hodin po nanesení poslední vrstvy.

### Dříve ošetřené podlahy

Vybruste povrch bruskou a brusným papírem zrnitosti č. 24-36 a odstraňte všechny zbytky starého nátěru. Stopy po broušení vyhladíte brusným papírem zrnitosti č. 60-80. Nakonec použijte brusný papír zrnitosti č. 100-120, aby byl povrch rovnoměrný. Poté povrch důkladně vysajte a nostimujte podle návodu „Neošetřené / broušené povrchy“.

## Čištění

Pro pravidelné čištění přidejte prostředek Junckers Sylva Cleaner do vody k vytírání. Povrch stírejte vlhkým (ne mokrým) hadrem.

## Údržba

Používejte Junckers Rustic Top Oil k oživení povrchu. Na silněji opotřebované povrchy aplikujte Junckers Professional Hardwax Oil k doplnění vosku.

## Důležitá upozornění:

Vyčkejte dostatečně dlouhou dobu před položením kobereců.

Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.

Před upotřebením dobře promíchejte.

**Ochrana životního prostředí:** Nevylévejte do kanalizace, vodních toků a půdy. Prázdný a suchý kovový obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A ZNEČIŠTĚNÝ OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Doporučený kód odpadu: N - 08 01 11.

**První pomoc:** V případě příznaků nebo při pochybnostech vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevhazovat nic do úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## Důležité upozornění:

Pracovní pomůcky a hadry nasáklé olejem uchovávejte v uzavřených kovových nádobách – nebezpečí samovznícení! Zajistěte jejich bezpečnou likvidaci!

Nepoužívejte k broušení ocelovou vlnu či drátěnku. Dřevo by mohlo ztratit barevný odstín v případě, že bude vystaveno vlhkosti. Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte bezpečnostní kroky. Hořlavý.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje Cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)] a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

**Obsahuje:** Alkany, C11-15-iso-

**Obsah VOC:** max. přípustný obsah VOC (kat. A/i): 500 g/l (2010) skutečný obsah v produktu připraveném k použití: max. 500 g/l VOC



ADR: UN 1263

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.