

Technický list

Obchodný názov:	Masterfol Soft W bez mikroperforácie	
Distribútor:	Masterplast s.r.o. Veľkouľfanská cesta 1339 925 21 Sládkovičovo	
Rozmery	1,5m*50bm-75m2/rolka	
Použitie:	Masterfol Soft W - je parotesná fólia. V dvojplášťovo prevetrávaných strešných konštrukciách, sa môže použiť ako ochrana proti vniknutému prachu a vlhkosti pod krytím.	
Materiál:	Bielej farby, spevnená polypropylénovou mriežkou, nemá mikroperforovanú PE fóliu	



Vlastnosti	Spôsob skúšania	Charakteristika výrobku
Dĺžka rolky:	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Šírka rolky:	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Rovinnosť:	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Plošná hmotnosť:	EN 1849 - 2	100g/m2 (- 15g;+ 10g)
Trieda reakcie na oheň:	EN 13501-1	Euroclasse F
Vodonepriepustnosť:	EN 1928	W1
Parotesnosť Sd	EN 1931	7,5m
Pevnosť v ťahu (dĺžka/priečne)	EN 12311-1	330N ± 10% / 250N ± 10%
Zmena pevnosti v ťahu - po predĺžení	EN 12311-1	max.30% / max.35%
Predĺženie (dĺžka/priečne)	EN 12311-1	20-25% / 20-25%
Zmena prietže - po predĺžení	EN 12311-1	max.30% / max.30%
Tržná sila (dĺžka/priečne)	EN 12310-1	>100N/ >100N
Ohybnosť pri nízkej teplote	EN 1109	(-) 20C
Stálosť teploty		70°C
UV stálosť		max.1 mesiac

Záručné podmienky:

Strešnú fóliu je nutné pokryť čo najskôr, do úplného ukončenia práce sa odporúča použiť (napr. polyetylénovú fóliu) na zakrytie ako ochranu pred vlhkosťou vo vnútorných priestoroch strešnej konštrukcie. Spoločnosť Masterplast nezodpovedá za vzniknuté škody spôsobené neodbornou montážou alebo neprimeraným zaobchádzaním, ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku živelných katastrof, násilného poškodenia a extrémnych poveternostných vplyvov.

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste, chrániť pred slnečnými lúčmi a priamym tepelným žiarením, pred vlhkosťou.

Vzťahujúce predpisy, špecifikácie:

EN 13859-1 Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: podkladové vrstvy pre prerušované strechy (skladané krytiny)

Možné nebezpečenstvá, vhodné predpisy:

Nie je nebezpečenstvo

Údaje v tomto technickom liste, ktoré boli spracované vychádzajú z našich súčasných znalostí, skúseností a vzťahujú sa na náš výrobok. Obsah údajov v technickom liste sa pravidelne kontroluje, aktualizuje a na základe nových poznatkov dopĺňa. Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách si treba vyžiadať naše poradenské služby.