

# Kvalitativní normy vzhledu BSH

Znak výběru	Nepohledová kvalita – NSi	Pohledová kvalita – Si	Výběrová kvalita – ASi
<b>1. Pevně zarostlé suky</b> <sup>2,3</sup>	přípustné	přípustné	přípustné
<b>2. Vypadlé a uvolněné suky</b> <sup>2,3</sup>	přípustné	$\varnothing \leq 20$ mm jsou přípustné $\varnothing > 20$ mm se musejí nahradit ve výrobě	jsou vyspraveny
<b>3. Smolníky</b> <sup>3,5</sup>	přípustné	přípustné do šířky 5 mm	přípustné do 3 mm
<b>4. Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo „lodičkami“</b> <sup>3</sup>	není zapotřebí	přípustné	přípustné
<b>5. Suky nebo smolníky, opravené výplňovými materiály</b> <sup>3</sup>	není zapotřebí	přípustné <sup>6</sup>	přípustné <sup>6</sup>
<b>6. Napadení hmyzem</b>	přípustné chodbičky do 2 mm	přípustné jsou otvory do 2 mm	nepřípustné
<b>7. Dřeň</b>	přípustná	přípustná	na pohledové ploše viditelné vrstvy lamely nepřípustná
<b>8. Šířka výsušných trhlin</b> <sup>3,5,7</sup>	bez omezení	přípustná do 4 mm	přípustná do 3 mm
<b>9. Změna zabarvení v důsledku zamodralosti a tvrdé začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích</b> <sup>5</sup>	bez omezení	Do 10% viditelného povrchu celého konstrukčního dílu	nepřípustné
<b>10. Napadení plísní</b> <sup>5</sup>	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
<b>11. Znečištění</b>	přípustné	nepřípustné	nepřípustné
<b>12. Rozteč klínových čepů</b>	Bez omezení	Bez omezení	Na pohledových plochách lamel musí být vzdálenost min. 1 m
<b>13. Opracování povrchu</b>	egalizované	Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 1 mm	Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 0,5 mm

- 1 Odchylky od následně v řádcích 2, 3, 5–9 definovaných mezních hodnot se tolerují v následujícím rozsahu: maximálně 3 odchylky / m<sup>2</sup> viditelného povrchu pro pohledovou kvalitu, maximálně 1 odchylka/m<sup>2</sup> viditelného povrchu pro výběrovou kvalitu.
- 2 Přípustná velikost suků podle DIN 4074.
- 3 Bez omezení počtu.
- 4 Měření průměru suků se provádí podobně jako měření jednotlivých suků u dřevěných hranolů podle DIN 4074–1: 2003–D6 5.1.2.1.
- 5 Stav při dodání.
- 6 Odpovídajícím způsobem je nutno požadovat přelakovatelné výplňové hmoty.
- 7 Hloubka trhlin smí být nezávisle na kvalitě povrchu konstrukčních dílů bez plánovaného příčného tahového namáhání do 1/6 šířky konstrukčního dílu, u konstrukčních dílů s plánovaným příčným tahovým namáháním do 1/8 šířky konstrukčního dílu z každé strany.

